



Prüfbericht 46/902 487 vom 09.09.2002

**CC Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17**

53175 Bonn

Unsere Zeichen: 46/902 487/Kn/C


Betreff : Prüfung eines Pflegemittels

Wir wurden von der Fa. CC Dr. Schutz GmbH, Bonn, beauftragt, das Pflegemittel

„SECURA-Hartversiegelung“

auf seine Eignung für den Einsatz auf Sporthallenoberbelägen zu überprüfen.

Dafür erhielten wir von der Fa. CC Schutz GmbH am 28.06.2002 rd. 5 Liter des oben bezeichneten Mittels.



Messergebnisse

Gleitverhalten

Probe Nr.	Gleitreibungsbeiwert μ	
	unbehandelt	behandelt
1	0,40	0,41
2	0,40	0,41
3	0,41	0,42
4	0,38	0,40
5	0,39	0,41

Glanzgrad

Reflektometerwert 60° / 85°	
unbehandelte Probe	behandelte Probe
10 / 12 %	13 / 23 %

