

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed[®] – touch PF

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Produktdaten:

Product Specification:

Einmalhandschuh aus Latex, hell-beige, mikrogeraute Oberfläche, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar.

Single-use gloves made of latex, light-beige, micro-roughened surface, non-sterile and powder-free. Can be worn on either hand.

Haupteinsatzgebiet: Geeignet für Hotel, Gastronomie, Catering, Kommunen, Schulen, Kita's, Industrie/ Handwerk, häusliche Krankenpflege im Rahmen der 40 Euro Pauschale.

Main application area:

Suitable for hotel, gastronomy, catering, municipalities, schools, nursery schools, industry/ handicraft, home nursing.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed[®] – touch PF, unsteril / non-sterile

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour		Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
Latexhandschuh/ Latex gloves	XS	hell-beige/ light-beige	○	100 Stk./ pcs.	74246	4046153084784	11302626	10
Latexhandschuh/ Latex gloves	S	hell-beige/ light-beige	○	100 Stk./ pcs.	74247	4046153084807	11302632	10
Latexhandschuh/ Latex gloves	M	hell-beige/ light-beige	○	100 Stk./ pcs.	74248	4046153084821	11302649	10
Latexhandschuh/ Latex gloves	L	hell-beige/ light-beige	○	100 Stk./ pcs.	74249	4046153084845	11302655	10
Latexhandschuh/ Latex gloves	XL	hell-beige/ light-beige	○	100 Stk./ pcs.	74250	4046153084869	11302661	10

Qualitätssicherung: EN 455-1

Quality Management:

AQL 1,5

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungstufen / CE- Marking on each packaging level

Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

Physikalische Eigenschaften:

Physical Parameters:

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand Thickness (single wall) in mm			Vor Alterung / Before Ageing	
			Schaft / Cuff	Hand / Palm	Finger / Finger	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
XS	240	76 ± 3	min. 0,06	0,10 ± 0,02	0,11 ± 0,02	min. 6 N	min. 650 %
S	240	84 ± 3	min. 0,06	0,10 ± 0,02	0,11 ± 0,02		
M	240	94 ± 3	min. 0,06	0,10 ± 0,02	0,11 ± 0,02	Nach Alterung / After Ageing	
L	240	105 ± 3	min. 0,06	0,10 ± 0,02	0,11 ± 0,02	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
XL	240	113 ± 3	min. 0,06	0,10 ± 0,02	0,11 ± 0,02	min. 6 N	min. 500 %

Proteingehalt: < 50,0 µg/g – Messmethode: Lowry modifiziert

Protein content: < 50,0 µg/g – Measurement method: Lowry modified

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de

