Bona Oil 25

Technisches Merkblatt

Pflege

Bona Oil 25 ist ein spezielles härtendes Tallöl für Parkett- und Holzfussböden die mit Bona Oil 90 behandelt wurden. Bona Oil 25 frischt geölte Böden wieder auf, reinigt und beseitigt Laufspuren.

- Reinigt und pflegt
- Imprägnierende Wirkung
- 25% Festkörpergehalt
- Schnell trocknend

Technische Daten

Basis:	Tallöl
Verarbeitungstemperatur:	Raum- bzw. Materialtemperatur müssen während des Auftrages +15-25°C betragen
Verbrauch:	1 Liter für 20-100m² je nach Saugfähigkeit und Auftragsmethode
Trockenzeit:	Ca. 12 Std. bei 20°C und 60 % rel. Luftfeuchte
Dosierung:	Nicht verdünnen, Produkt ist gebrauchsfertig
Werkzeuge zum Verarbeiten:	Taski Schwamm, Baumwolltuch, Einscheibenmaschine, Rotes Pad
GISCODE:	Ö60
Kennzeichnung:	Xn, gesundheitsschädlich. Näheres siehe Sicherheitsdatenblatt
Flammpunkt:	36°C
Gebindeentsorgung:	Deutschland: über DSD oder Interseroh
Abfallschlüsselnummer:	08 01 11
Lagerung:	Nicht unter +5°C dauerhaft lagern, vor Frost schützen, Im Sommer kühl lagern (nicht über +25°C)
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 2 Jahre ab Herstellungsdatum
Lieferform:	6 x 1 Liter im Metallgebinde (72 VE pro Palette) 2 x 5 Liter im Metallgebinde (35 VE pro Palette)

Beachten Sie auch die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt

Verarbeitung

1. Zunächst den zu pflegenden Boden durch Trockenreinigung (Saugen, Fegen) von losem Schmutz befreien. Im Anschluss die Oberfläche unter Zuhilfenahme von Bona Soap oder Bona Parkett Sprühreiniger feucht reinigen. Bitte beachten Sie hierfür die separaten Verarbeitungshinweise. Oberfläche gründlich trocknen lassen.

2. Eventuell beschädigte Stellen mit einem Schleifpapier (K120) oder Stahlwolle ausschleifen und die betroffenen Stellen mit Bona Oil 25 vorölen (Einwirkzeit ca. 10min). Das Produkt hierfür manuell dünn auftragen.

3. Im Anschluss Bona Oil 25 dünn und gleichmäßig auf die zu pflegende Fläche mit einem Baumwolltuch o.ä. verteilen. Für größere Flächen verwenden Sie eine Einscheibenmaschine. Legen Sie dazu ein Baumwolltuch aus. Hierauf platzieren Sie ein rotes Pad und füllen in die mittlere Ausstanzung ca. 100ml Bona Oil 25. Fahren Sie danach immer Teilflächen von 10m² ab, füllen Sie falls erforderlich mehr Öl nach. Widerholen Sie den Vorgang bis die ganze Fläche einen dünnen, gleichmäßigen Ölfilm aufweist. Bewegen Sie die Einscheibenmaschine dazu in verschiedene Richtungen wobei die letzte Bahn, in Richtung der Holzmaserung verlaufen sollte.

4. Lassen Sie die Oberfläche ca. 1 Std. trocknen, bevor Sie diese nochmals mit einer Einscheibenmaschine und einem rotem Pad (ohne Baumwolltuch) in gewohnter Arbeitsweise abfahren und den Überschuss trocken reiben. Die Oberfläche im Anschluss danach mindestens 12 Std. ohne Belastung trocknen lassen.

Bona Oil 25

Technisches Merkblatt

Hinweise

Produktreste auf Werkzeugen können mit Testbenzin entfernt werden.

Getränkte Lappen und Pads nur in geschlossenen Behältern oder unter Wasser aufbewahren. Gefahr der Selbstentzündung durch selbsttrocknende Öle.

Pflege

Zur Reinigung- und Pflege beachten Sie bitte auch die Bona Pflegeanweisungen für mit Bona Oil 90 geölte Parkett- und Holzfußböden

Bitte unbedingt beachten:
Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.
Service Telefonnummer Deutschland: 0180 42 66 283

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit
(Stand Juli 2012)