Technisches Merkblatt

ILKA Produkte:

Reinigen, Schützen, Pflegen

NEU

ILKA® - Rapid AP

Abbeizpaste für Lacke und Dispersionsanstriche – CKW frei

Verwendung:
ILKA - Rapid AP entfernt mühelos und selbsttätig Farbe, Lacke und speziell Dispersionsanstriche. Entfernt widerstandsfähigste Öl-, Nitro-, Cellulose-, Kunstharz- und Chlorkautschukanstriche auf Fassaden, versiegelungs-, wasch- und scheuerbeständige Innen- und Außendispersionsanstriche sowie Spachtel, Polituren und Mattinen.

Eigenschaften:
ILKA - Rapid AP ist ein hochviskoses Produkt und hat daher eine gute Haftfestigkeit an senkrechten Flächen**. ILKA - Rapid AP** entfernt zuverlässig und porentief Lacke, Latex, Teer, Ölfarbe, Kunstharzfarbe, hat eine gute Tiefenwirkung und setzt sich nicht ab. Er gewährleistet gleichbleibende, intensive Abbeizkraft bis zum letzten Rest.

Anwendung:
ILKA - Rapid AP auf die Farboberfläche mit Naturborstenpinsel oder Bürste satt und gleichmäßig ca. 4-8 mm stark auftragen und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Der Untergrund muss lufttrocken sein! An der Oberfläche bildet sich eine verdunstungsverhindernde Schicht, die nicht durch das nochmalige darüber streichen zerstört werden sollte. Eingebeizte Flächen vor dem Abwaschen nicht mit Wasser benetzen! Den Hochdruck-Wasserstrahl immer von der eingebeizten Fläche weg, hin zum bereits gesäuberten Stück halten. 70 – 90 °C Temperatur und 80 –100 bar Druck sind zum Abwaschen optimal. Direkte Sonneneinstrahlung und Aussetzen in direkter Windrichtung sollte vermieden werden. Windabtrieb durch Planen verhindern! Schutzbrille tragen! Augen und Haut schützen! Spritzer auf der Haut und Augen sofort mit viel Wasser ab- bzw. auswaschen. Unabsichtliche bespritzte Flächen sofort mit Wasser abwaschen. Kunststoffflächen, Metalle und Gummi abkleben.
Bei Arbeiten in geschlossenen Räumen für gute Durchlüftung sorgen, nicht essen, trinken oder rauchen.
Die Gebinde sind vorsichtig zu öffnen, da bei längerer Lagerung oder bei Wärmeeinwirkung ein Überdruck in den Gebinden entstehen kann.
ILKA® - Rapid AP ist airlesstauglich

Entsorgung:
Die Mischung des Abbeizens, Abdampfwasser und der Altanstrich kann durch eine angebrachte Auffangwanne mit Sieb bzw. Filter o.ä. Verfahrenstechniken aufgefangen und entsorgt werden. Nicht in freie Gewässer gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften!

Daten:
Gefahrenklasse: leichtentzündlich
Form: pastös
Farbe: weiß
Frostbeständig

Verbrauch: ca. 300 - 600g/m²

Lagerung: Die Gebinde sind trocken, verschlossen und kühl zu lagern. Lagerfähigkeit mindestens 12 Monate.

Unsere anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf gründlichen Untersuchungen im Labor und auf Erfahrungen in der Praxis. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Mit Herausgabe dieses Technischen Merkblattes verlieren ältere ihre Gültigkeit.

ILKA-CHEMIE GmbH **Danziger Str. 21** **74613 Öhringen**
Tel: 07941 / 64688-0 **Fax: 07941 / 64688-55**
http:// www.ilka-chemie.com **E-mail: post@ilka-chemie.com**