



Probereinigung Parkettboden

Grundreinigung und Beschichtung > Probefläche Kantine
> offenes, unbeschichtetes und teilweise stark Oberflächengeschädigtes Holzparkett
> in der Vergangenheit regelmäßig geölt (OSMO)

Probereinigung Parkett (Ablauf)

Vorbereitung:

> Trockenanschliff zur Entfernung stark beschädigter und vergrauter Holzbereiche mit Gitterleinen (Schleifgittern) > Körnung 60´

Reinigung:

> Trockenreinigung mit SOLEX (Systemtrockengrundreiniger)
(SOLEX ist ein anwendungsfertiger Trockenreiniger auf Basis von Lösemitteln der Mittels einer Drucksprühkanne mit Flachstrahldüse abschnittsweise auf den Boden aufgesprüht wird)

> manuelles Vorreinigen der Randbereiche mit SOLEX und Handscheuerpad (abrasive Schwämme)
> gelöster Schmutz muss sofort mit Moppbezügen aufgenommen werden

> bei der Reinigung der Fläche wird SOLEX nur in Abschnitten von ca. 2- 4 m² aufgesprüht um ein zu schnelles Abtrocknen und verdunsten durch den Lösemittelanteil zu verhindern
> Abreinigen der benetzten Fläche mit Einscheibenmaschine und grünem Superpad im Kreuzverbund
>> Wichtig ist auch hier, dass der Schmutz gleich im Anschluss mit einem Moppbezug restlos aufgenommen wird um ein Antrocknen zu vermeiden.

> Die Trocknungszeit ist von der Luftfeuchtigkeit, der Temperatur und der Saugfähigkeit des Holzes abhängig und dauert zwischen 20 min. und 2 Stunden
> nach ausreichender Trockenzeit empfiehlt sich der Anschliff mit einem Gitterleinen 120´ Körnung um die durch die Reinigung aufgerichteten Holzfasern abzuschleifen und die Holzoberfläche zu glätten

>>

Beschichtung:

- > Grundierung (2 Aufträge) mit > **SLIDE STOP**
(rutschfeste Polymerbeschichtung mit hoher Füllkraft und sehr guten Grundiereigenschaften)
- >> Trockenanschliff mit grünem Superpad nach dem Grundieren
- > Beschichtung (3 Aufträge) mit > **TRIGOMAT matt**
(hochwertige und extrem strapazierfähige Beschichtung, High Speed geeignet)

Unterhaltsreinigung:

- > Wie bisher > **BLUE STAR** > 20ml auf 8 Liter Wasser





