

PRÜFZEUGNIS

zum Ergebnis von Untersuchungen zum Einfluß von Reinigungsmitteln für Beckenauskleidungen und Einbauteile aus Edelstahl in Schwimmbädern

Geprüfter Materialtyp: Stark saures Reinigungsmittel
Bezeichnung: **G 461 BUZ Contracalc**
Reinigungsmittelbasis: Tenside,
(qualitativ) anorganische Säuren
Farbe: farblos
Prüfkonzentration: 10 %ig in Leitungswasser
Dichte / Schüttgewicht: 1,144 kg/L
pH-Wert in Anwendungs-
konzentration: 1,3
Anwendungstemperatur: Leitungswassertemperatur

Angaben zum
Reinigungsmittel: Anlieferungsmenge: 2 x 10 Liter Kunststoff-Kanister
Anlieferungsform: flüssig
Chargen- bzw. Rezepturnr.: 31934 / TM461-B2-11/02

Hersteller / Lieferer: **BUZIL-WERK**
Julius Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17
D-87700 Memmingen

Auftraggeber: BUZIL-WERK
Julius Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17
D-87700 Memmingen

Auftrag vom: 22.10.2003
Zeugnisnummer: 52930303.001
Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut
Prüfgrundlage: **Verfahren zur Prüfung von Reinigungsmitteln für Beckenauskleidungen und Einbauteile aus Edelstahl in Schwimmbädern**
Ausgabe 12/02 (Beschluß Kuratorium Liste "RK" von 12/02)

Prüfergebnis: **Kennzahl 1** / Edelstahloberfläche und Kanten gering verändert durch Anlaufen und Schwarzfärbung

Bewertung: Angriffs- bzw. Korrosionsverhalten auf Edelstahlprüfkörper
Materialtyp / Oberflächenzustand
1.4301 - walzblank IIIc - Oberflächenveränderung durch Anlaufen
1.4301 - IIIc / geschliffen K 240 - Oberflächenveränderung durch Anlaufen
1.4404 - IIIc - Oberflächenveränderung durch Anlaufen
1.4404 - IIIc / K 240 - Oberflächenveränderung durch Anlaufen
1.4016 - IIIc - Oberflächenveränderung durch Anlaufen

Der Einsatz des Reinigungsmittels auf Edelstahloberflächen und -einbauteilen **ist bei laufender Pflege und Unterhaltsreinigung möglich.**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG e. V.
UNTERSUCHUNGS- UND BERATUNGSINSTITUT
FÜR WAND- UND BODENBELÄGE
Der Geschäftsführer


(Dr.-Ing. E. H. Nolting)



Großburgwedel, 30. Juli 2004
Schu/Py

Das Untersuchungsergebnis bezieht sich auf das geprüfte Material.
Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses nur in ungekürzter Form gestattet.
Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 10 Jahren (bezogen auf Ausstellungsdatum) erteilt.

Säurefließner-Vereinigung e.V.

Untersuchungs- und Beratungsinstitut für Wand- und Bodenbeläge

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

