



Probefläche Marmor (Travertin romano)

Grundreinigung und Oberflächenveredelung > Travertin- Marmor

Testfläche: (ca. 3 m²)

1. Vorreinigen (Grobschmutz)
 2. Nassgrundreinigung mit **LIN Plus > 0,5 L** auf 10L Wasser
(Grundreiniger für alkaliempfindliche Böden)
unter Verwendung von Superpad grün an ESM und Bürste (Fugenreinigung)
 3. Randreinigung mit Melamin- Schwamm (Schmutzradierer) und grünem Ersatzpad
 4. Absaugen der Schmutzflotte
-

Einsatz Twisterpad-Technik

> Pads zur Steinbearbeitung (drei Polierstufen)

> **weiß/gelb/grün**

(Farbcodierung entgegengesetzt der in der GBR)

>> nachfolgender Arbeitsablauf wiederholt sich bei jeder der drei Polierstufen

1. Vorlegen der Fläche mit **KLEEN TOP** – Lösung (80ml auf 10 Liter Wasser)
2. Langsames und gleichmäßiges Abfahren der Fläche im Kreuzverband mit Twisterpad an ESM
(in der Reihenfolge > weiß>gelb>grün)
3. Absaugen

Durch das Polieren der Marmoroberfläche mit den einzelnen Stufen erzeugt man schon eine Seidenmatt- glänzende und geschlossene Oberfläche.

Nach ausreichender Abtrocknung werden 2- 3 Schichten *TRIGOMAT XXL* aufgebracht, die im Nachgang mit High Speed Technik auspoliert und verdichtet werden können.

- neues, hochwertiges Beschichtungsprodukt
- sehr gut im Steinbereich und auf saugfähigen Bodenbelägen einsetzbar

Für die manuelle Unterhaltsreinigung empfiehlt sich der Einsatz von **KLEEN TOP** (20ml auf 8 Liter Wasser)







Sanierung/Aufarbeitung von Steinböden

Probefläche Marmor (Travertin romano)

-
1. Vorreinigen (Grobschmutz)
 2. Nassgrundreinigung mit **LIN Plus > 0,5 L** auf 10L Wasser (Grundreiniger für alkaliempfindliche Böden) unter Verwendung von Superpad grün an ESM und Bürste (Fugenreinigung)
 3. Randreinigung mit Melamin- Schwamm (Schmutzradierer) und grünem Ersatzpad
 4. Absaugen der Schmutzflotte
-

Einsatz Twisterpad-Technik

- > Pads zur Steinbearbeitung (drei Polierstufen)
- > **weiß/gelb/grün** (Farbcodierung entgegengesetzt der in der GBR)
- >> nachfolgender Arbeitsablauf wiederholt sich bei jeder der drei Polierstufen
 1. Vorlegen der Fläche mit klarem Wasser
 2. Langsames und gleichmäßiges Abfahren der Fläche im Kreuzverband mit Twisterpad an ESM (in der Reihenfolge > weiß>gelb>grün)
 3. Absaugen

Durch das Polieren der Marmoroberfläche mit den einzelnen Stufen erzeugt man schon eine Seidenmatt- glänzende und geschlossene Oberfläche.

Nach ausreichender Abtrocknung werden 2- 3 Schichten *TRIGOMAT brillant* aufgebracht, die im Nachgang mit High Speed Technik auspoliert und verdichtet werden können.

Für die manuelle Unterhaltsreinigung empfiehlt sich der Einsatz von **KLEEN TOP** (20ml auf 8 Liter Wasser)



